

Fiche Technique

SempaTap Original® 3mm

Matériaux

SEMPATAP ORIGINAL 3mm est fabriqué à partir d'un support de non-tissé polyester, enduit d'un apprêt sur une face et d'une mousse de latex SBR sur l'autre face.

Epaisseur / Poids

L'épaisseur de l'ensemble est de 3 ± 0.02 mm
Le poids de l'ensemble est de 0.800 kg/m².

Dimension du conditionnement

SEMPATAP ORIGINAL 3mm est conditionné sous forme de rouleau de 10,05m x 1 m.

Absorption phonique

SEMPATAP ORIGINAL 3mm diminue l'écho, amortit les sons aigus et produit une ambiance acoustique très agréable.

Le coefficient d'absorption est de $0.20 \alpha_w$. Rapport d'essai Kiwa GmbH A-2021-380-03.

Le facteur d'absorption phonique de **SEMPATAP ORIGINAL 3mm** est de 20% en moyenne et de 20% à fréquence de 1000HZ.

Propriétés thermiques

Résistance thermique : 0.065 m²K/W

Mise en œuvre

SEMPATAP ORIGINAL 3mm doit être posé sur fond normalement absorbant, côté mousse contre le mur, le côté rigide reçoit le décor final.

La colle préconisée pour la pose au mur et au plafond est la **Gutolin UK**.

Consommation 300 à 500 g/m².

Elle est appliquée à l'aide d'une spatule crantée de type A2 ou au rouleau.

Après gommage de la colle, le lé s'applique verticalement et nécessite un marouflage énergique pour obtenir une adhérence optimale.

La pose de lés consécutifs est réalisée suivant la technique du joint vif.

Pour protéger les arrêtes vous pouvez poser le Sempatap **Corner Strip**.

Les finitions se font avec l'enduit pour fonds souples **Glutolin FS**.

Recouvrement

SEMPATAP ORIGINAL 3mm peut être recouvert de produits "ouverts" soit :

- d'un revêtement mural textile
- d'une peinture mat acrylique microporeuse pour préserver les propriétés acoustiques
- d'un crépi
- d'un papier peint

Domaine d'application

Le **SEMPATAP ORIGINAL 3mm** est particulièrement adapté pour la rénovation intérieure des habitations privées.

Autres Propriétés

- **SEMPATAP ORIGINAL 3mm** est respirant, évite l'humidité, les moisissures et les dégâts causés par la condensation
- **SEMPATAP ORIGINAL 3mm** permet un gain énergétique de 10% et supprime la sensation de mur froid.
- **SEMPATAP ORIGINAL 3mm** possède une capacité de relaxation, d'élongation et de flexion pour lutter contre les fissures.



* Références aux méthodes d'évaluation des substances volatiles dans l'air intérieur, garantissant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).