

## Glutolin HS

Colle acrylique sans solvants pour le collage de revêtements muraux lourds et de polystyrène extrudé. Résistante à l'humidité temporaire et utilisable surtout pour un collage en plein, mais aussi pour égaliser en couche mince les murs.

<b>Domaine d'utilisation:</b>	La <i>Glutolin HS</i> s'utilise pour coller des revêtements muraux textiles d'un grammage de 350 g à 700 g par m <sup>2</sup> , des revêtements muraux à dos mousse, du polystyrène et polyuréthane expansé ou extrudé (par ex. plaques d'isolation, moulures, rosaces, etc.) à l'intérieur.										
<b>Données techniques:</b>	<table><tr><td>Matières premières:</td><td>dispersion de styrol-acétate, charges, additifs, eau</td></tr><tr><td>Densité:</td><td>env. 1,66 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>PH:</td><td>8 – 9</td></tr><tr><td>Consommation:</td><td>400 - 600 g/m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Marquage émissions dans l'air intérieur:</td><td>A+</td></tr></table>	Matières premières:	dispersion de styrol-acétate, charges, additifs, eau	Densité:	env. 1,66 g/cm <sup>3</sup>	PH:	8 – 9	Consommation:	400 - 600 g/m <sup>2</sup>	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
Matières premières:	dispersion de styrol-acétate, charges, additifs, eau										
Densité:	env. 1,66 g/cm <sup>3</sup>										
PH:	8 – 9										
Consommation:	400 - 600 g/m <sup>2</sup>										
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+										
<b>Préparation du support:</b>	Le support doit être normalement absorbant, sec, solide, moyennement plan et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le décolleur <i>Glutolin TA</i> . Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits <i>Glutofill WG ou WF</i> de Glutolin. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le durcisseur de fonds <i>Glutogrund LF</i> (sans solvants) de Glutolin.										
<b>Mode d'emploi:</b>	<p>Pour le collage au mur, étaler la <i>Glutolin HS</i> régulièrement sur le dos du revêtement mural ou le support avec un peigne à colle (dents B2). Pour le collage des plaques ou dalles au plafond, appliquer la colle seulement sur le dos en plein ou en plots (4 aux angles et 1 au milieu). Après, poser le revêtement et maroufler pour chasser les bulles d'air.</p> <p>Pour égaliser des supports absorbants ou peu absorbants, appliquer la colle avec plateau ou couteau à enduire jusqu'à une épaisseur maximale de 3 mm.</p> <p>Laisser sécher 24 à 48 heures avant tous autres travaux de décoration.</p> <p>Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.</p>										
<b>Délai de stockage:</b>	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.										
<b>Conditionnements:</b>	Seau de 4 kg Seau de 8 kg Seau de 14 kg										